

## النشرة التقنية

|               |                                                |                       |                            |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Coding</b> |                                                | <b>series 700</b>     | <b>شفاف لكر بوليوريثان</b> |
| <b>PUT700</b> | <b>Polyurethane Wood Finishing Clear Gloss</b> | <b>&gt;90%GU ± %2</b> | <b>لميع 90%</b>            |
| <b>PUT705</b> | <b>Polyurethane Wood Finishing Clear</b>       | <b>50% Gloss ± %2</b> | <b>50% □□□□ □ □</b>        |
| <b>PUT703</b> | <b>Polyurethane Wood Finishing Clear</b>       | <b>30% Gloss ± %2</b> | <b>لميع 30%</b>            |
| <b>PUT702</b> | <b>Polyurethane Wood Finishing Clear</b>       | <b>20% Gloss ± %2</b> | <b>لميع 20%</b>            |
| <b>PUT701</b> | <b>Polyurethane Wood Finishing Clear</b>       | <b>10% Gloss ± %2</b> | <b>10% □□□□</b>            |

|                     |                 |                                             |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Brand Name</b>   | <b>WOODLAC</b>  | <b>العلامة التجارية</b>                     |
| □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |                 | □ □ □ □ □                                   |
| <b>بوليوريثان</b>   |                 | <b>الشكل الكيميائي :</b>                    |
| <b>Hardener</b>     | <b>HDS/T700</b> | □ □ □ □ □ / □ □ □ □ □                       |
| <b>Hardener NY</b>  | <b>HDAT</b>     | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ |

### مكونات و حقول التطبيق :

PUT 7 هو بوليوريتان شفاف بلمعيات مختلفة مركب من مواد اولية ذات جودة عالية وله شفافية عالية جدا , مع انسيابية على السطح وملمس ناعم جدا اذا ضيف بطريقة صحيحة.

PUT 7  $\pm 5\%$   $\pm 90\%$  - على مقياس اللمعة زاوية 60  $\pm 60^\circ$ .

PUT 7 هو الحل العملي لمختلف انواع تطبيقات طلاء الموبيليا والديكور الخشبي حيث جودة الصلابة والمظهر هي العامل الاساس لاختيار الطلاء. ان النتائج لهذا المنتج هي مرتكزة على كيفية التطبيق والاستعمال والمواد المستعملة في التطبيق من مذيبيات وغيرها بالاضافة الى نوعية الاساسات المستعملة ومطابقتها على المنتج. ينصح باستعمال المذيب العضوي PUT 7 وسيلر PUS 700

PUT 7 هو طلاء لكر بوليوريثان شفاف لطلاء خشب المسيف والقشر الطبيعي والملون، وله القدرة على عدم تغيير المظهر الاساسي للخشب واطهار الخشب بشكله الطبيعي.

ملاحظة: في حال طلب تقادي الاصفرار وفي بعض الحالات اضافة كمية قليلة من المياه المهدرجة يمكن ان تساعد في هذا المجال.

PUT 700 له ميزات عدة منها مقاومة المواد الكيميائية وصلابة عدم التجريح والخدوش.

١/٢ لميعة. HDS700 و HDT700 لميعة

HAMCO SARL  
Factory :Haber Building ,Rwess Street ,Fonar ,Lebanon  
Commercial Branch :Hazmieh- Mar Takla –Lebanon -Tel/Fax+961 5 454292  
E mail :Info@chemicosarl.com      [www.chemicosarl.com](http://www.chemicosarl.com)

## PUT7 مظهر اللمعان

|        |      |
|--------|------|
| PUT701 | %10  |
| PUT703 | %30  |
| PUT705 | %50  |
| PUT707 | %70  |
| PUT700 | لميع |

## التطبيق

### الكيمانيات

مقصي ومجفف للميع

CATALYST TYPE FOR PUT701/3/5/7

HDS700

CATALYST TYPE FOR PUT700

HDT700

FOR NY Application:

CATALYST TYPE FOR PUT701/3/5/7

HDAS700

CATALYST TYPE FOR PUT700

HDAT700

مقصي ومجفف للميع مضاد للا  
مقصي ومجفف للميع مضاد للا

## تحضير

50%

## تطبيق

6 hrs. at 26°C

## سرعة التجفيف

6 hrs. at 26°C

## مذيب:

للبلخ التقليدي 15-20% مذيب PU7

5-10% مذيب PU7

10-15% مذيب PU7

OX7 5 - 3 %

## الميزات التقنية

|                                     |                 |          |      |
|-------------------------------------|-----------------|----------|------|
| Specific gravity for PUT70X/1/3/5/7 | 0.98            | (±0.003) | Kg/l |
| Specific gravity for PUT700         | 0.98            | (±0.03)  | Kg/l |
| Visc. Ford 8/25°C                   | 30              | (± 5)    | Sec  |
| PUT701/2/3/5/7                      |                 |          |      |
| Base solid by packed volume         | 48%             | (±2%)    |      |
| Hardener solid by packed volume     | HDS700 28%MATT  | (±2%)    |      |
| PUT700                              |                 |          |      |
| Base solid by packed volume         | 48%             | (±2%)    |      |
| Hardener solid by packed volume     | HDT700 30%GLOSS | (±2%)    |      |
| Flash Point                         | 21°C            |          |      |

كمية الأمتار..... 9 متر/ كيلو مربع عن كل وجه.

HAMCO SARL

Factory :Haber Building ,Rwess Street ,Fanar ,Lebanon

Commercial Branch :Hazmieh- Mar Takla –Lebanon -Tel/Fax+961 5 454292

E mail :Info@chemicosarl.com

[www.chemicosarl.com](http://www.chemicosarl.com)

DRYING at 25°C

Dust free

Touch drying

Deep drying

25 °C

0.000000 0.000000

0.000000

0.000000 0.000000

15 دقيقة PUT7 /1/3/5/7.

20 دقيقة PUT700

30 دقيقة

يوم كامل

ينصح في حالات الاستعمال في كميات كبيرة التأكد من كل المعايير قبل الخلط واجراء بخ تجريبي قبل البخ الانتاجي.

### مميزات المنتج بعد التشييف

#### Mechanical properties

0.000000

Hardness 24HR 24 0.000000

Good for matt version

Hardness 24HRS 24 0.000000

Rigid for full gloss version

Scratch resistance 72 0.000000

Very good

#### ضيق التطبيق

PUT 7 يستعمل لطلاء الخشب والمفروشات والديكور اللتي توضع في الداخل ويمكن استعمال انظمة اخرى في حال الاستعمال الخارجي. له ميزة اساسية وهي شفافيته المرتفعة وقدرته على ترجمة دقيقة لمظهر الخشب. اما التطبيق: يجب أولا حفر الخشب جيدا - من ثم طلائه بمادة السيالر الشفاف PUS700 PUS600 PUT 0.000000 طبقة. يمكن تلوين الخشب او تركه على لونه حسب الحاجة.

#### أجهزة التطبيق

البخ التقليدي اليدوي قفاز 2.0/1.8 مم / ضغط الهواء 5 بار. البخ بالضغط (ايرليس) قياس فالة البخ 0.011" 150 بار.

التطبيق على مكبات الشلال: الرجاء تعيير المذيب العضوي بطريقة مناسبة وفي حال الحاجة اضافة مؤخر نشاف OX7 يكمية ضئيلة حسب الحاجة.

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 25 لتر | 5 لتر & | 1 لتر & |
|--------|---------|---------|

ان تاريخ فعالية المنتج هي 12 شهر من تاريخ الانتاج.

#### تحذير:

ان كل المعلومات المذكورة على هذه النشرة التقنية هي نتائج مرتكزة على فحوص وتجارب مخبرية وهي لا تعكس بالواقع النتائج التي قد تحصل في التطبيق الصناعي الذي يؤثر عليه جودة استعمال المواد المرفقة للطلاء والأكسسوار كنوعية الخشب، المذيبات، ومكان الطلاء، وادوات الطلاء للاسفل. النتائج المرجوة. لهذا يمكن ان يكون هناك فرق في النتائج النهائية حسب المعطيات المذكورة سلفا - ان الشركة المصنعة هي غير مسؤولة عن النتائج التي لا يمكن للشركة متابعتها بأي شكل من الاشكال ويكون دور الشركة هو التوجيه التقني وليس الفرض على المطبق والمتابعة التقنية للتطبيق هي حصرا على عائق الزبون والنتائج التي قد تحصل. ان الشركة المصنعة هي غير مسؤولة عن اي ضرر يلحق بالمستعمل ان كان ماديا او معنويا او صحيا. ان الشركة المصنعة غير ملزمة باشعار ايا يكن في حال اي تغيير في نص هذه النشرة. المتعلق بالتطبيق أو التقنيات أو المعطيات التقنية أو المركبات وغيرها.

HAMCO SARL

Factory :Habes Building ,Rwess Street ,Fanar ,Lebanon

Commercial Branch :Hazmieh- Mar Takla -Lebanon -Tel/Fax+961 5 454292

E mail :Info@chemicosarl.com

[www.chemicosarl.com](http://www.chemicosarl.com)